

Tytan Professional ABIZOL S

ABIZOL S egy hidegen alkalmazható bitumenes vegyület, mely szintetikus gumival és gyantákkal lett módosítva. Tetőfedések és az épületek föld alatti részeinek hézagmentes vízzáró szigetelésére lett tervezve. Ideális az európai mérsékelt éghajlati viszonyokhoz - a membránok kitűnően ellenállnak a fagyok által okozott repedésekkel szemben (mint az aszfalt utaknál is látjuk), erősen köt az aljzathoz, és részben elnyelik a felület mozgását és a mikrorepedéseket. Használható enyhén nedves felületeken is.

ALKALMAZÁSOK

víztaaszító és vízálló szigeteléseknél közepes típusú bevonat
vízszigetelő bevonatok tetőfedő kátránypapíros felületeken
Üvegszálás bevonatoknál
külső vízszigetelés épület földalatti részeinél (pl alapok) és ipari vízgyűjtők
kátránypapírból készült burkolatok megóvására

ELŐNYÖK

rövid száradási idő
még enyhén nedves felületeken is használható
rugalmas bevonatot képez
ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak

ALKALMAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Alkalmazási hőmérséklet [°C]	+5 - +35
Felületi hőmérséklet [°C]	+5 - +35
Csomagolás hőmérséklete [°C]	+5 - +35

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az alkalmazás előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját (MSDS).

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- A felület nem lehet jeges vagy dérrel-hóval borított, állóvíz mentesnek kell lennie.
- Távolítsa el a régi rétegeket, a port, az éles széleket és a szennyeződések (távolítsa el a zsuzalúzáshoz használt tapadásmentesítőket).
- Távolítsa el a rozsdát a fém elemekből és védje a korróziótól
- Nedvszívó felületeket alapozzuk TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL H alapozóval és hagyjuk megszáradni.
- A régi tetőfedések javítása közben: távolítsa el a laza kátránypapír darabokat és más anyagokat, szennyeződések. Buborékok és dudorok esetén keresztirányú vágás után ragasszuk le, majd töltsük ki a réseket TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL S bitumenes aszfalt gumi-masszával.

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alkalmazás előtt a terméket szobahőmérsékletűvé kell tenni.

3. ALKALMAZÁS

- Vigye fel hidegen. Használat előtt alaposan keverje meg alacsony fordulatszámú keverővel.
- Az első réteget tetőseprűvel vagy kefével dörzsölje be az aljzatba. (a következő réteg felhordása előtt ellenőrizze, hogy az előző réteg száraz-e).
- Alapoknál, épületek föld alatti részeinél – alkalmazza a masszát 2-3 rétegben a becsült vízmennyiség függvényében. Abban az esetben ha „kemény” a terület (talajmozgásoknak, nagy mennyiségű víznek van kitéve stb.) javasoljuk, hogy 3 rétegben alkalmazza, és ágyazzon be a 2. rétegbe megerősítő hálót.
- Beton födém – kenje az alapozót (Abizol H) a felületre és alkalmazzon 3 réteg Abizol S masszát, közben a 2. rétegbe ágyazzon be erősítő hálót; hajtogassa a hálót a tető széleinél a függőleges részekre. A bevonat élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott a bevonatot homokkal beszórni.
- Tetőburkolatok megóvása – alkalmazzon legalább 2 réteg masszát. A bevonat élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott a bevonatot homokkal beszórni.

4. UTÓMUNKÁLATOK BEFEJÉZÉST KÖVETŐEN

- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREKKEL.
- Meg nem kötött anyagot a kezéről, szerszámokról és szennyezett felületekről papír törlővel lehetséges eltávolítani.
- Megkötés után, a kézről távolítsa el vízzel és szappannal; a szerszámokról mechanikusan lehetséges vagy szerves oldószerekkel.

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

- Ne használja épületen belül!
Ne használja téglára! Ne fedje be hőszigetelő anyagokkal, kikötés után sem (pl. XPS, EPS stb.) !
- Szerves oldószert tartalmaz – nem keverhető habosított polisztirollal.
- Kerülje az érintkezést a kátrányokkal és kátránypapírokkal
- Ne hevítse.
- Alkalmazás előtt ajánlott előzetes tesztek elvégzése észrevétlen területen.
- Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat az MSDS-ben (biztonsági adatlap).

MŰSZAKI ADATOK

Szín	
Fekete	+

Nem megkötött állapotban tesztelve 23 ± 2°C -on és 60%-os relatív páratartalom mellett	Értékek
Sűrűség [g/ml]	0,93 – 1,35



Szilárd tartalom [%]	~60
Kezdeti száradási idő [óra]	6
Kötési idő [óra]	12
Kiadósság (1 rétegnél) [kg/m ²]	0,5 - 0,7
Rétegek száma	2-3

Felület	Tapadás
Beton	+
Bitumenes papír	+

+ Jó tapadás
± Részleges tapadás

Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és erősen függ a termék felhasználási körülményeitől (pl. Környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képességei).

NORMÁK / VIZSGÁLATOK / TANUSÍTVÁNYOK

- A termék megfelel a PN-B-24006D:1997 szabvány követelményeinek
- A termék higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. 1, amelyet a Nemzeti Higiéniai Intézet adott ki.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A garantált eltarthatóság 12 hónap a gyártástól számítva, zárt eredeti csomagolásban, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, fagytól védett, száraz helyen tárolva.

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információkért keresse meg a gyártó által kérésre rendelkezésre álló biztonsági adatlapját (MSDS). Minden írásbeli vagy szóbeli információt, ajánlást és útmutatást a legjobb tudásunk, tesztheink és tapasztalataink szerint adunk, jóhiszeműen és a gyártó alapelveinek betartásával. A termék felhasználójának minden lehetséges módon meg kell bizonyosodnia a szállított anyagok rendeltetésszerű felhasználásáról, ideértve a végtermék megfelelő körülmények közötti felhasználásának ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó termékének pontatlan vagy téves felhasználásából eredő veszteségekért.

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munka közben ne együnk és igyunk. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Ne lélegezzük be a gázokat / gőzöket / aeroszolokat. Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges. Polietilén védőkesztyű, szorosan illeszkedő védőszemüveg, védőruházat viselése javasolt.